
LANmark-OF TB OFNP 2-48C – Region APAC

LANMARK-OF TIGHT BUFFER INDOOR 48X MULTIMODE 50/125 BI OM3 PLENUM, OFNP



Aginode Ref: N175.037NP

- Optische Glasfaserkabel für den Innenbereich mit engem Puffer – Innenkabel
- Aramidgarne für eine einfache Verlegung
- Konzipiert für direkten Anschluss und Spleißung
- 48 Fasern
- Biegeunempfindliche Fasern für OM3

Anwendung

Das LANmark-OF Tight Buffer Indoor verfügt über 900 µm gepufferte Fasern. Diese zweite
Beschichtung bis zu 900 µm bietet zusätzlichen Schutz für die Fasern und erleichtert die
Handhabung beim Anschließen der Fasern in einem Patchfeld. Das „Easy-Strip“-Design des „Tight-Buffer“
ermöglicht das Abisolieren der Faser über eine Länge von 10 cm in einem Arbeitsgang.
Das LANmark-OF Tight Buffer Indoor eignet sich am besten für die direkte Konfektionierung mit
entweder anaerobe oder Heißklebe-Steckverbinder. Die Fasern mit Tight-Buffer-Beschichtung können auch
durch Spleißen von Pigtails angeschlossen werden.
Die trockene Struktur des LANmark-OF Tight Buffer Indoor ermöglicht sowohl vertikale als auch
horizontale Verlegung. Es entspricht den Anforderungen für Glasfaserkabel im Innenbereich. Die Kabel
können auch durch Einziehen in einen Kabelkanal verlegt werden.

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtleitfaser (900 µm)
2. Aramidgarne
3. Außenmantel aus PVC-OFNP-Material

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Tight Buffer Indoor 48x Multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Farbe	Orange
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	48
Aussendurchmesser	14.4 mm
Gewicht	175 g
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1320 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Lagertemperatur, Bereich	-30...70 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	288.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	144 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.