
LANmark-OF UC Outdoor PE 48–96-Kern, APAC-Region

LANMARK-OF UC OUTDOOR HDPE 48-KERN SM 9/125 G.652.D

Aginode Ref: N174.203

Geeignet für die Verlegung in Kanälen oder zur direkten Erdverlegung

- Armierung aus gewelltem Stahlband
- Gelgefülltes Rohr
- Erhältlich für Multimode- und Singlemode-Fasern
- Bietet Schutz vor Nagetieren
- Außenmantel aus HDPE



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Beschreibung und Anwendung

Das Glasfaserkabel Aginode LANmark-OF UC ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Die Konstruktion eignet sich für die direkte Verlegung im Erdreich. Es besteht aus einem zentralen Verstärkungselement, das von mehreren losen Röhren umgeben ist. Eine gewellte Stahlbandarmierung schützt die Unterröhren. Jedes Losrohr kann bis zu 12C Fasern aufnehmen, und der Aufbau kann bis zu 12 Unterrohre aufnehmen. Dies bietet Schutz vor Nagetieren und eine hohe Druckfestigkeit. Das Kabel verfügt über einen HDPE-Außenmantel.

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtwellenleiter (250 µm)
2. Wasserdichte Gel-Füllung
3. Lose Röhre
4. Wasserdichte Gel-Füllung
5. Zentrales Verstärkungselement
6. Gewellte Stahlbandarmierung
7. HDPE-Außenmantel mit UV-Schutzzusatz
8. Füllmaterial

Eigenschaften

- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Konstruktion mit zentralem Losrohr
- Schutz aus gewelltem Stahl
- Wasserdichte Konstruktion und UV-beständig
- Erhältlich als Multimode- und Singlemode-Faser

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF UC Outdoor HDPE 48-Kern SM 9/125 G.652.D

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Außenmantel	PE HD
Mantelfarbe	Schwarz
Armierung	Steel tape
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	300 N/cm
Anwendungsmerkmale	
Lagertemperatur, Bereich	-40...70 °C
Betriebstemperatur	-40...70 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	216.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	108 mm
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.